RECUBRIMIENTOS

para la fabricación de moldes

	RECUBRIMIENTOS		
PROPIEDADES	**WC/C**	**DLC**	**CR2N**
Microdureza HV 0,05	~ 1500	~ 3000	~ 2400
Espesor de capa (aprox. µm)	~ 2,5	~ 1,5	~ 3
Coeficiente de fricción contra acero - seco	0,15 - 0,20	0,1 - 0,15	0,4 - 0,5
Temperatura máx. de empleo (°C)	350	350	700
Resistencia al desgaste abrasivo	+	+++	+++
Adhesión - gripado	+++	+++	+
Corrosión	+	+++	+++
Desmoldeo	+	+	+++
Color	gris negruzco	gris negruzco	gris claro

+ = condicionalmente adecuado/+++ = muy adecuado

04/2018

CONTACTO:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany

Phone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.es@knarr.com

Su socio ideal en la fabricación de utillajes y moldes.

KNARR.com