RIVESTIMENTI

per la costruzione di stampi

	RIVESTIMENTI		
CARATTERISTICHE	**WC/C**	**DLC**	**CR2N**
Microdurezza HV 0,05	~ 1500	~ 3000	~ 2400
Spessore del rivestimento (ca. µm)	~ 2,5	~ 1,5	~ 3
Coefficiente di frizione su acciaio / a secco	0,15 - 0,20	0,1 - 0,15	0,4 - 0,5
Temperatura massima di utilizzo (°C)	350	350	700
Resistenza all'usura per abrasione	+	+++	+++
Adesione / grippaggio	+++	+++	+
Corrosione	+	+++	+++
Estrazione	+	+	+++
Colore	grigio scuro	grigio scuro	grigio chiaro

+ = adatto solo in determinate condizioni/+++ = più adatto

04/2018

CONTATTATECI:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany

Phone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.it@knarr.com