REVESTIMENTOS
para a fabricação de moldes

	REVESTIMENTOS		
PROPRIEDADES	**WC/C**	**DLC**	**CR2N**
Microdureza HV 0,05	~ 1500	~ 3000	~ 2400
Espessura de camada (aprox. µm)	~ 2,5	~ 1,5	~ 3
Coeficiente de fricção contra aço - seco	0,15 - 0,20	0,1 - 0,15	0,4 - 0,5
Temperatura máx. de utilização (°C)	350	350	700
Resistência ao desgaste abrasivo	+	+++	+++
Adesão - gripagem	+++	+++	+
Corrosão	+	+++	+++
Desmoldação	+	+	+++
Cor	cinzento escuro	cinzento escuro	cinzento claro

+ = parcialmente adequado/+++ = perfeitamente adequado

04/2018

CONTATO:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany

Phone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.pt@knarr.com

O seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas.

KNARR.com